

OTECH PVC OE7533 - Calendering

Polyvinyl Chloride

OTECH Corporation

Описание материалов:

CALENDERING - ROOFING / FLOORING COMPOUNDS

Applications

GP ROOFING

Главная Информация		
Метод обработки	Каландрирование	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.33	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (10 sec)	75	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	12.8	МПа
Удлинение при растяжении (Break)	300	%
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Ограниченный индекс кислорода	28	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

