

SABIC® Polyester SF 312

Polyethylene Terephthalate

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

Описание материалов:

Polyester short staple fiber for Ring and open end spinning

Polyester Short Staple Fibers (bright and round)

1.5 dtex (1.4 den) x 38mm

Главная Информация

Используется	Штапельное волокно Текстильные изделия Смешивание
Формы	Сумка
Метод обработки	Экструзия волокна (спиннинг)

Дополнительная информация

Titre Decitex setting, SABIC 0010: 1.55 dtexTitre Denier setting, SABIC 0010: 1.40 denTitre deviation: $\pm 3\%$ Staple length, SABIC 0006: 38 ± 2 mmNo. of crimps/cm, SABIC 0014, Double crimps: 5.0 - 7.0Hot air shrinkage, SABIC 0017, 190 °C, 20 min: 5.5 - 9.5%Moisture, SABIC 0031: < 0.4% w/wOil pick up, SABIC 0054: 0.11-0.17% w/wTenacity at break, SABIC 0012, Decitex setting: 58 - 63 cN/texTenacity at break, SABIC 0012, Denier setting: 6.6 - 7.2 gm/denElongation at break, SABIC 0012: 18 - 24%Luster: Bright

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

