

SuperKleen 2223C-70 CLEAR 0001 DB

Flexible Polyvinyl Chloride

AlphaGary

Описание материалов:

SK/2223C-70 Clear 0001 DB is a SuperKleen, flexible PVC dry-blend formulated with a unique non-DEHP, non-phthalate plasticizer for the manufacture of infant products, food and beverage applications, and medical devices where the presence of phthalates is undesirable. SK/2223C-70 Clear 0001 DB was especially developed for non-toxic applications such as molding of animal ear tags, and it has been designed to meet the US Pharmacopeia and cytotoxicity tests for biomedical devices.

Главная Информация			
Характеристики	Пластификатор Non-DEHP Не-фталатный пластификатор Нетоксичный		
Используется	Пищевые контейнеры Медицинские устройства Формованные Ушные бирки		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20 to 1.24	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/21.6 kg)	330	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A, 10 sec, 3.18 mm	67 to 73		
Shore A, 15 sec, 6.35 mm	65 to 71		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant (1.91 mm)	5.07	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (1.91 mm)	17.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 1.91 mm)	390	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength ¹	47.3	kN/m	ASTM D1004
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-37.0	°C	ASTM D746

NOTE

1. Graves

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

