

UNISOFT ADHESION™ AD-42A-CL-8-01

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

UNITED SOFT PLASTICS, Inc.

Описание материалов:

TPE Compound based on Styrene-Ethylene/Butylene-Styrene Block Copolymer.

Clear bonding grade to Copolyester (PETG), PC, PS and Noryl®, HIPS and PC/ABS.

Главная Информация	
Характеристики	Блок сополимер Bondability Хорошая адгезия
Используется	Клеи Склеивание
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.930	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.50 to 3.0	%	ASTM D955

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	42		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	7.60	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	700	%	ASTM D412

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	180 to 190	°C
Передняя температура	200 to 220	°C
Температура сопла	225 to 245	°C
Температура формы	30.0 to 65.0	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

