

## Sylvin 3280-90 Natural

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

### Описание материалов:

3280-90 Natural Is A Vinyl Compound That Is REACH And RoHS Compliant And Formulated With A Non-Phthalate, Bio-Based Plasticizer To Lower The Carbon Foot Print Of The Compound Versus Compounds That Use Petroleum-Based Plasticizers.

| Главная Информация |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Добавка            | Пластификатор                    |
| Характеристики     | Не-фталатный пластификатор       |
| Рейтинг агентства  | EC 1907/2006 (REACH)             |
| Соответствие RoHS  | Соответствие RoHS                |
| Внешний вид        | Натуральный цвет                 |
| Метод обработки    | Экструзия<br>Литье под давлением |

| Физический                       | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес                     | 1.52                 | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость                        | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра              |                      |                   | ASTM D2240      |
| Shaw A                           | 90                   |                   | ASTM D2240      |
| Shaw A, 10 seconds               | 90                   |                   | ASTM D2240      |
| Механические                     | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break)  | 12.1                 | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break) | 270                  | %                 | ASTM D638       |
| Эластомеры                       | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength                    | 64.8                 | kN/m              | ASTM D624       |
| Тепловой                         | Номинальное значение | Единица измерения |                 |
| Температура плавления            | 171 - 182            | °C                |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

