

Sekisui PVC HA-53K

Polyvinyl Chloride

Sekisui (Hong Kong) Limited

Описание материалов:

Sekisui PVC HA-53K is a polyvinyl chloride product. It is available in the Asia-Pacific region. The main characteristics are: heat resistance.

Главная Информация			
Характеристики	Теплостойкость, высокая		
Внешний вид	Белый		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.56	g/cm ³	JIS K7112
Видимая плотность	0.50 - 0.60	g/cm ³	JIS K6720-2
K-Value	66.0		JIS K6720-2
Содержание хлора	67.0	wt%	ISO 1158
Потеря тепла		wt%	JIS K6720-2
Температура-Гибкий	93	°C	JIS K6745
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	61.0	MPa	JIS K7113
Растяжимое напряжение (Break)	60	%	JIS K7113
Флекторный модуль	2850	MPa	JIS K7171
Флекторный стресс	89.0	MPa	JIS K7171
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	23	kJ/m ²	JIS K7111
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, not annealed	103	°C	JIS K7207
1.8 MPa, not annealed	93.0	°C	JIS K7191-1
Викат Температура размягчения	116	°C	JIS K7206
CLTE-Поток	7.0E-5 - 7.5E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости ¹ (23°C)	1.0E+15	ohms-cm	
Диэлектрическая прочность ²	47 - 63	kV/mm	
Диэлектрическая постоянная			
60 Hz	3.08		
1 MHz	3.20 - 3.60		
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Flow Rate (Flow Tester): 0.005 ml.sec			

NOTE

- | | |
|----|-----------------------|
| 1. | 50% RH |
| 2. | Method A (short time) |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

