

ELASTOSIL® RT 625 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-2

Pad Printing, Printing Industry

Главная Информация			
Используется	Изготовление пресс-форм		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Translucent		
Плотность	1.10	g/cm ³	ISO 2781
Вязкость	12	Pa·s	ISO 3219
Срок службы горшка	60	min	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	25		ISO 868
Прочность на растяжение	6.50	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	600	%	ISO 37
Tear Strength	30.0	kN/m	ASTM D624B
Linear Shrinkage	< 0.10	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

