

Xuchuan 6180/B-8280 (Sole)

Polyurethane

Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd

Описание материалов:

Xuchuan 6180/B-8280 (Sole) is a Polyurethane product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Consumer Goods.

Characteristics include:

High Strength

Wear Resistant

| Главная Информация | | |
|---|--|-------------------|
| Характеристики | Хорошая стойкость к истиранию Высокая прочность | |
| Используется | Обувь | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Плотность | 0.900 to 1.10 | g/cm ³ |
| Плотность | | |
| A-6180 : 40°C | 1.010 to 1.020 | g/cm ³ |
| B-8280 : 40°C | 1.080 to 1.200 | g/cm ³ |
| Вязкость | | |
| A-6180 : 40°C | 1.00 to 1.40 | Pa·s |
| B-8280 : 40°C | 0.800 to 1.20 | Pa·s |
| Ross Flex (-10 °C) ¹ | No Crack | |
| Истирание Вильямса | 60.0 to 100 | cc/php |
| Время крема | 6.0 to 8.0 | sec |
| Время окончания подъема | 40.0 to 50.0 | sec |
| Прочность адгезии-Между подошвой и средней подошвой | 39.2 to 58.8 | kN/m |
| Поролоновая плотность свободного подъема | 470 to 500 | kg/m ³ |
| Температура предварительного нагрева | | |
| Part A | 50 to 60 | °C |
| Part B | 50 to 60 | °C |
| Время предварительного нагрева | | |
| Part A | 8.0 to 10.0 | hr |
| Part B | 8.0 to 12.0 | hr |
| Processing Temperature | | |
| Part A | 40 to 45 | °C |
| Part B | 40 to 45 | °C |

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения |
|-----------|----------------------|-------------------|
|-----------|----------------------|-------------------|

| | | |
|-------------------------------|----------|--|
| Твердость дюрометра (Shore A) | 65 to 75 | |
|-------------------------------|----------|--|

| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения |
|------------|----------------------|-------------------|
|------------|----------------------|-------------------|

| | | |
|---------------------------------|--------------|-----|
| Прочность на растяжение (Break) | 9.00 to 12.0 | МПа |
|---------------------------------|--------------|-----|

| | | |
|----------------------------------|------------|---|
| Удлинение при растяжении (Break) | 350 to 480 | % |
|----------------------------------|------------|---|

| | | |
|---------------|--------------|------|
| Tear Strength | 29.0 to 40.0 | kN/m |
|---------------|--------------|------|

| Термокомплект | Номинальное значение | Единица измерения |
|---------------|----------------------|-------------------|
|---------------|----------------------|-------------------|

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Компоненты термокомплекта | | |
|---------------------------|--|--|

| | | |
|--------|--------------------------|--|
| Part A | Mix Ratio by Weight: 100 | |
|--------|--------------------------|--|

| | | |
|--------|-------------------------------|--|
| Part B | Mix Ratio by Weight: 84 to 86 | |
|--------|-------------------------------|--|

| | | |
|--------------|------------|-----|
| Время демолд | 3.0 to 5.0 | min |
|--------------|------------|-----|

| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения |
|----------|----------------------|-------------------|
|----------|----------------------|-------------------|

| | | |
|-------------------|--------------|----|
| Температура формы | 45.0 to 55.0 | °C |
|-------------------|--------------|----|

NOTE

1. Break length 4 mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat