

Axiall PVC SP-6340

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf SP-6340 is a rigid vinyl injection molding compound designed for fittings and parts of similar configuration where maximum burst strength is required. Georgia Gulf 6340 is ideally suited for large diameter fittings. Georgia Gulf 6340 is listed with NSF under Standard 14, and meets Standard 61 health effects requirements.

Главная Информация			
Используется	Фитинги		
Рейтинг агентства	Утверждено NSF 14 Утверждено NSF 61		
Номер файла UL	E53006		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.36	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.20 to 0.40	%	ASTM D955
PVC Cell Classification	12454-B		ASTM D1784
Flow Ratio ¹	150		
Gardner Impact ² (23°C)	36.2	J	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	105		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2900	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	51.7	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	3100	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	75.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C, 3.18 mm	37	J/m	
23°C, 3.18 mm	75	J/m	
Drop Impact Resistance ³ (23°C)	114	J/cm	ASTM D4226
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	74.0	°C	
1.8 MPa, Unannealed	70.0	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Индекс кислорода	38	%	ASTM D2863
------------------	----	---	------------

NOTE

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 1. | Distance/Wall Thickness, 390 to 400°F |
| 2. | 1/2 in R Tup |
| 3. | 0.5 in Dart |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

