

## Axiall PVC 3802

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

Georgia Gulf 3801, 3802, and 3803 are vinyl foam compounds designed for applications requiring lower density than standard rigid vinyls.

Главная Информация			
Характеристики	Foamable		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.599 to 0.698	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	58		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1810	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	13.2	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1030	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	24.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	27	J/m	ASTM D256
Прочность на растяжение	12.8	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	60.0	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	1.0E-4	cm/cm/°C	ASTM D696
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	166	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	166	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	177	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	182	°C	
Температура адаптера	185	°C	
Температура матрицы	191	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

