

Galoo GP-ABS-5510

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Galoo Plastics

Описание материалов:

Black colored ABS compound.

Advice for implementation: pre-drying: 80°C during 2-4h.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Переработанное содержание | Да | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Формы | Частицы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg) | 40 - 50 | g/10 min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Break) | 22.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | 15 | % | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль | 1700 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 9.0 - 11 | kJ/m ² | ISO 180 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

