

# Petlon R-Prime PET Jazz 100

Polyethylene Terephthalate

Petlon Polymers Ltd

## Описание материалов:

100% Post Industrial Recycled, Polyester Compound for Black Applications.

Processing Method: Fibre Spinning, Packaging and Strap Manufacture

Главная Информация	
Переработанное содержание	Да, 100%
Используется	Волокна Упаковка Обвязка
Внешний вид	Черный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Непрерывная нить/спиннинг Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.36	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Внутренняя вязкость	0.60 to 0.70		Internal Method

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	258	°C	DSC

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	140	°C
Время сушки	> 4.0	hr
Температура расплава	260 to 290	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

