

## Generic Nylon 66 - Carbon Fiber, Long

Длинное углеродное волокно

Polyamide 66

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon 66 - Carbon Fiber, Long  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Длинное углеродное волокно	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	79.4 - 110	°C
Время сушки	4.0 - 4.1	hr
Рекомендуемая максимальная влажность	0.10 - 0.18	%
Температура обработки (расплава)	301 - 310	°C
Температура формы	90.0 - 125	°C

Инструкции по впрыску		
-----------------------	--	--

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon 66 - Carbon Fiber, Long  
This information is provided for comparative purposes only.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

