ExxonMobil™ LDPE LD 419.MV

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

ExxonMobil LD 419.MV is a low density polyethylene developed for wire and cable applications and is suitable for manufacturing cross-linked compounds for medium voltage insulation.

Главная Информация			
Формы	Частицы		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.3	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	90		ASTM D2240
Shaw D, 15 seconds	44		ASTM D2240
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	11.6	MPa	ASTM D638
Fracture	10.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	14	%	ASTM D638
Fracture	630	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	243	MPa	ASTM D790
Электрический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сопротивление громкости	7.6E+15	ohms·cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	50	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная	2.29		ASTM D150
Коэффициент рассеивания	7.5E-5		ASTM D150

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat