

Tool-A-Thane UT-15

Polyurethane

Urethane Tooling & Engineering Corp

Описание материалов:

15% Deflection for optimum life
 Hardness 95 Shore A
 Best tear strength and cut resistance
 High loadbearing capacity
 Definition with less penetration
 Generally used for forming heavier and tougher metals.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность на разрыв		
Используется	Формы/штампы/инструменты		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	1.07	g/cm ³	
Формовочная усадка-Поток	1.7	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	
Твердость дюрометра			
Shore A	95		
Shore D	48		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения ¹ (vs. Steel - Dynamic)	0.50		
Стойкость к истиранию-Индекс NBS	275		
Graves Tear	122.6	kN/m	
Сопrotивление Baushore-Индекс NBS	47.0		
Глубина проникновения-Рекомендуется для оптимальной жизни	15	%	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			
100% Strain	12.1	MPa	
300% Strain	25.3	MPa	
Прочность на растяжение	42.7	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	390	%	
Tear Strength (Split)	17	kN/m	ASTM D470
Комплект сжатия ² (70°C, 22 hr)	36	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура ломкости	-67.8	°C	

NOTE

1. at 20 lbs load at 52 fpm
2. Method B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

