

LNP™ COLORCOMP™ GX02708 compound

Polysulfone

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP* COLORCOMP* GX02708 is an unfilled Polysulfone resin. Added feature of this grade is: Healthcare.

Also known as: LNP* COLORCOMP* Compound PDX-G-02708 HC

Product reorder name: GX02708

Главная Информация			
Используется	Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.24	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (24 hr, 50% RH)	0.30	%	ASTM D570
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm)	174	°C	ASTM D648
CLTE-Поток (-30 to 30°C)	5.6E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность (1.60 mm)	130	kV/mm	ASTM D149
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	6.0E-3		ASTM D150
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	26	%	ASTM D2863
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	121 - 149	°C	
Время сушки	4.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.050	%	
Задняя температура	327 - 338	°C	
Средняя температура	338 - 349	°C	
Передняя температура	349 - 360	°C	
Температура обработки (расплава)	360 - 371	°C	
Температура формы	149	°C	
Back Pressure	0.172 - 0.344	MPa	
Screw Speed	30 - 60	rpm	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

