

Ferro PP TPP15AN76BK

15% тальк

Polypropylene Homopolymer

Ferro Corporation

Описание материалов:

Ferro PP TPP15AN76BK is a polypropylene homopolymer (PP Homopoly) material, which contains 15% talc filler. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific.

The main features of Ferro PP TPP15AN76BK are:

environmental protection/green

high liquidity

Homopolymer

heat stabilizer

The typical application field of Ferro PP TPP15AN76BK is: automotive industry

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 15% наполнитель по весу		
Добавка	Стабилизатор тепла		
Переработанное содержание	Да, 25%		
Характеристики	Гомополимер Высокая яркость Термическая стабильность		
Используется	Применение в автомобильной области Автомобильные внутренние детали		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.00	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	72	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка			ISO 294-4
Vertical flow direction	1.8	%	ISO 294-4
Flow direction	1.4	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	27.6	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	1950	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ISO 180/A
-40°C	1.7	kJ/m ²	ISO 180/A

Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе	1.0	%	ISO 188
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, not annealed	115	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	60.0	°C	ISO 75-2/A

Дополнительная информация

The values listed as Molding Shrinkage, ISO 294-4, were tested in accordance with ISO 2577.Heat Aging Performance (Izod Retention), ISO 188: -8%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat