

BJB Polyurethane WC-755 A/B

Polyurethane

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

WC-755 A/B produces a 55 Shore D material that is commonly used to make clear or tinted castings of all kinds. When used at room temperature, castings 1/8" thick or larger can be readily cast. Castings that are less than 1/8" thick generally require a mild post-cure. This product may exhibit a slight yellowing or color change when exposed to direct UV light.

| Главная Информация | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая устойчивость к погоде Высокая четкость Низкий и без запаха | | |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный | | |
| Формы | Жидкость | | |
| Метод обработки | Литье | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.08 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Удельный вес | | | |
| Part A | 1.077 | g/cm ³ | |
| Part B | 1.027 | g/cm ³ | |
| Усадка | 0.40 | % | ASTM D2566 |
| Gel Time | 35.0 | min | |
| Время работы (25 °C) ¹ | 20.0 | min | |
| Вязкость брукфилда | | | |
| Mixed : 25°C | 650 to 750 | mPa·s | |
| Part A : 25°C | 550 to 650 | mPa·s | |
| Part B : 25°C | 740 | mPa·s | |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 50 to 60 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 96.5 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение (Yield) | 19.2 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Yield) | 210 | % | ASTM D638 |
| Flexural Strength | 2.00 | MPa | ASTM D790 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength | 52.5 | kN/m | ASTM D624 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |

| Зубчатый изод Impact | 460 | J/m | ASTM D256 |
|---------------------------|--|-------------------|-----------|
| Термокомплект | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Компоненты термокомплекта | | | |
| Part A | Mix Ratio by Weight: 65, Mix Ratio by Volume: 62 | | |
| Part B | Mix Ratio by Weight: 100, Mix Ratio by Volume: 100 | | |
| Срок годности | 26 | wk | |
| NOTE | | | |
| 1. | 100g | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

