

ELASTOSIL® R 420/50

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Exhaust-Pipe Suspensions, Automotive & Transportation

Vibration Dampers, Automotive & Transportation

Membranes, Automotive & Transportation

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Extruded parts; tap water and wastewater contact, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, food contact, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded parts; tap water and wastewater contact, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Food Contact, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация

Характеристики	Приемлемый пищевой контакт
	Хорошая стойкость к истиранию
	Хорошая прочность на разрыв
Используется	Автомобильные Приложения
	Уплотнение
	Прокладки
	Мембраны
	Применение питьевой воды
	Профили
	Уплотнения
Метод обработки	Каландрирование
	Прессформа сжатия
	Экструзия
	Пресс-форма
	Экструзионный профиль

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.15	g/cm ³	ISO 1183

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость по суше (Shore A)	52		DIN 53505
-----------------------------	----	--	-----------

Прочность на растяжение	10.0	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	600	%	DIN 53504
Комплект сжатия	36	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	39.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	46	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat