

GAPEX® RPP20EU78BK

20% стекловолокно

Polypropylene

Ferro Corporation

Описание материалов:

GAPEX® RPP20EU78BK is a Polypropylene material filled with 20% glass fiber. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Important attributes of GAPEX® RPP20EU78BK are:

Chemically Coupled

Impact Modified

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 20% наполнитель по весу		
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Химически Соединенные Модификация удара		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.06	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	17	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	0.50	%	
Across Flow	1.0	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	61.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	4.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль			ASTM D790
1% Secant : 23°C	3380	MPa	
Tangent : 23°C	3590	MPa	
Flexural Strength (23°C)	93.1	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	75	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	370	J/m	ASTM D256
Gardner Impact	0.282	J	ASTM D5420
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	152	°C	

1.8 MPa, Unannealed	141	°C
Ињекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	71.1 to 82.2	°C
Время сушки	2.0 to 4.0	hr
Задняя температура	221 to 238	°C
Средняя температура	227 to 243	°C
Передняя температура	232 to 260	°C
Температура сопла	232 to 260	°C
Температура обработки (расплава)	221 to 238	°C
Температура формы	37.8 to 65.6	°C
Скорость впрыска	Slow-Moderate	
Back Pressure	0.138 to 0.345	MPa
Подушка	5.08 to 12.7	mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat