

Generic PAEK - Carbon Fiber

Углеродное волокно

Polyaryletherketone

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PAEK - Carbon Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Армированный материал из углеродного волокна	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	149 - 152	°C
Время сушки	3.0 - 8.0	hr
Задняя температура	365 - 395	°C
Средняя температура	371 - 400	°C
Передняя температура	377 - 406	°C
Температура формы	163 - 184	°C

Инструкции по впрыску

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PAEK - Carbon Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat