

China PPS hc1

Polyphenylene Sulfide

Sichuan Deyang Chemical Co., Ltd

Описание материалов:

PPS-hc1 resin owns outstanding properties such as chemical resistance, high temperature resistance, flame resistance, non conducting, radiation resistance and good mechanical properties. It is used to produce high-tech and high performance fiber and monofilament.

Fiber and monofilament made from Haton PPS can be used to make filter fabric of coal fired boiler, fabric of paper-making machine, electrolytic diaphragm, filtering material of liquid/gas, high performance part of gasket and packing material, anti-fog material, radiation resistant material.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Огнестойкий | | |
| | Хорошая химическая стойкость | | |
| | Высокая термостойкость | | |
| | Устойчивость к излучению (гамма) | | |
| Используется | Ткани | | |
| | Волокна | | |
| | Фильтрующие средства | | |
| | Прокладки | | |
| | Мононити | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Массовый расход расплава (MFR) ¹ (315°C/5.0 kg) | 170 | g/10 min | Internal Method |
| Содержание золы | 0.27 | % | Internal Method |
| Молекулярный вес-Средний вес ² | 52000 | | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура плавления | 285 | °C | |
| NOTE | | | |
| 1. | 1.18 mm | | |
| 2. | Gel Chromatography | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

