

SEPAZ™ 335TS

35% стекловолокно

Polyphthalamide

Mando Advanced Materials Co., Ltd.

Описание материалов:

SEPAZ™ 335TS is a Polyphthalamide (PPA) product filled with 35% glass fiber. It is available in Asia Pacific.

Characteristics include:

Flame Rated

Heat Resistant

Low Moisture Absorption

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 35% наполнитель по весу		
Характеристики	Высокая термостойкость		
	Низкое поглощение влаги		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.49	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка ¹			ASTM D955
Flow	0.40	%	
Across Flow	0.80	%	
Поглощение воды (24 hr)	0.21	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	191	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	2.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	12300	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	270	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	91	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	280	°C	ASTM D648
Пиковая температура плавления	313	°C	ASTM D2133
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	НВ		UL 94
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура обработки (расплава)	300 to 330	°C	
Температура формы	130 to 160	°C	
NOTE			

1. 60°C Mold Temperature

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat