

ADEKA EH-4351S

Ероху; Epoxide

Adeka Corporation

Описание материалов:

DICY type, rapid curing

Главная Информация			
Характеристики	Ускоренная Настройка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Размер частиц-(D50)	5.00	µm	
Composition	5 - 10	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	137	°C	ASTM E1356
Температура плавления	190	°C	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Gel Time (150°C)	2.0	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat