

Riblene® GP 26

Low Density Polyethylene

Versalis S.p.A.

Описание материалов:

Твердость по суше (Shore D, Injection

46

9.00

11.0

Номинальное значение

Molded)

Механические

Yield, Injection Molded

Break, Injection Molded

Tensile Stress

Riblene GP 26 is a high fluidity low density polyethylene resin (LDPE).

Main Application

Riblene GP 26 is suitable for coating applications where low neck-in and high draw-down are key factors. For its excellent organoleptic properties Riblene GP 26 can be used for foodstuff flexible packaging. Moreover, for its rheological properties, Riblene GP 26 can be used for injection moulded medium thickness articles, toys and houseware.

Главная Информация								
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт							
	Хорошая просадка							
	Хорошая гибкость Хорошие органолептические свойства Высокий поток Низкая плотность							
						Низкая горловина		
					Используется	Нанесение покрытия		
Пищевая упаковка								
Товары для дома								
Игрушки								
Рейтинг агентства	ЕС пищевой контакт, неуказа	анный рейтинг						
Формы	Гранулы							
Метод обработки	Покрытие							
	Литье под давлением							
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания					
Плотность	0.921	g/cm³	ISO 1183					
Массовый расход расплава (MFR)								
(190°C/2.16 kg)	7.5	g/10 min	ISO 1133					
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания					

MPa

MPa

Единица измерения

ISO 868

ISO 527-2

Метод испытания



Растяжимое напряжение (Break,			
Injection Molded)	500	%	ISO 527-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -75.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	85.0	°C	ISO 306/A
Температура плавления	108	°C	Internal Method
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	260 to 330	°C	

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

