

King Pearl® B Series

Expanded Polystyrene

Loyal Chemical

Описание материалов:

King Pearl® B Series are energy saving materials for vaccum molding machines.

Available variations:

B-MS: 1.0 - 1.6 mm particle size and 14 - 16 g/l foam density.

B-SA: 0.8 - 1.2 mm particle size and 16 - 18 g/l foam density.

B-SB: 0.6 - 0.9 mm particle size and 18 - 20 g/l foam density.

B-S: 0.4 - 0.7 mm particle size and 20 - 22 g/l foam density.

Главная Информация			
Характеристики	Цикл быстрого формования Соответствие пищевого контакта		
Используется	Упаковка		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.02	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность	0.60	g/cm ³	ASTM D1895

Дополнительная информация			
Blowing Agent: <5.0% PentaneResidual Monomer: <0.3%Moisture Content: <0.5%Aging Time after pre-expansion: 4 - 8 hrPre-expansion: Batch pre-expanderMain Steam Pressure: 4 - 5 kg/cm ² Chamber Pressure: 0.15 - 0.2 kg/cm ² Heating Time: 50 - 60 secKeeping Time: 10 secCooling Time: 40 - 50 secPre-expansion: Continuous pre-expanderMain Steam Pressure: 4 - 5 kg/cm ² Chamber Pressure: 0.3 - 0.5 kg/cm ² Chamber Temperature: 98 - 100°C			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

