

Sylvin 8680-50D Clear 8359

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 8680-50D Clear 8359 Is A Vinyl Compound Formulated For Profile Extrusion Applicatiions.

Главная Информация	
Характеристики	Универсальный
Используется	Промышленное применение
	Универсальный
	Профиль
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Метод обработки	Экструзия
	Экструзионное формование профиля

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.27	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw D	50		ASTM D2240
Shaw D, 10 seconds	50		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	21.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	330	%	ASTM D638

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	123	kN/m	ASTM D624

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-12.0	°C	ASTM D746
Температура плавления	177 - 191	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

