

Sumikon® EME-S020R

Epoxy; Epoxide

Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

Описание материалов:

EME-S020R is a low alpha particle epoxy molding compound.

Главная Информация			
UL YellowCard	E41429-232590		
Характеристики	Ускоренная Настройка		
	Хорошее сопротивление растрескиванию		
Используется	Полупроводниковая формовочная смесь		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Инкапсуляция		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.98	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (24 hr)	0.21	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (25°C)	21600	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (25°C)	177	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	165	°C	ASTM E1356
Теплопроводность	0.88	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+13	ohms-cm	ASTM D257
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Время демолд (175°C)	0.75 - 1.5	min	
Время доставки (175°C)	2.0 - 8.0	hr	

Дополнительная информация

Spiral Flow, SB-U-03-003: 60 cmGel Time, SB-U-03-005, 175°C: 25 secThermal Expansion, SB-U-02-002, TTg: 4.5 E-5/°CFlexural Strength, SB-U-01-001, 240°C: 27.5 MPaFlexural Modulus, SB-U-01-002, 240°C: 1177 MPaUL-94 Flame Class, SB-U-03-003: V-0Extracted Na+, SB-U-04-043: <1 ppmExtracted Cl-, SB-U-04-043: 5 ppmTransfer Pressure: 687-1177 MPa

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

