

## Cri-Line SP-508

Fluoroelastomer

Cri-Tech, Inc.

### Описание материалов:

66% Fluorine copolymers formulated for the ultimate in compression resistance. SP compounds are the best choice for O-rings.

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер
Используется	Автомобильные Приложения Прокладки Гидравлическое применение Применение нефти/газа Пневматическое применение Уплотнения

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.83	g/cm <sup>3</sup>
Содержание фтора	66	%

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	50	

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (100% Strain)	1.34	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	340	%
Комплект сжатия <sup>1</sup> (200°C, 22 hr)	4.0	%

NOTE	
1.	Plied discs

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

