

## Axiall PVC 59770

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

Non-lead stabilized, 105C rated vinyl elastomer compound suitable for SJEOW insulation and jacket applications per UL 62. Recognized by UL for 720 hour sunlight resistance applications.

Главная Информация	
Характеристики	Устойчивость к солнечному свету (720 часов)
Используется	Кабельный кожух Изоляция
Типы проводов	SJEOW
Рейтинг агентства	UL 62 UL QMTT2

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	77		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	14.5	MPa	
100% Strain	7.58	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	280	%	ASTM D638

Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сохранение удлинения при растяжении			UL 1581
60°C, 762.0 µm <sup>1</sup>	84	%	
Air Aging, 7 days : 136°C, 762.0 µm	86	%	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-45.0	°C	ASTM D746

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	24	%	ASTM D2863

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	188	°C

NOTE	
1.	Oil Aging, 7 days, #2 Oil

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

