

CP PRYME® Nylon 612 NST143G

43% стекловолокно

Polyamide 612

Chase Plastics Services Inc.

Описание материалов:

CP PRYME®Nylon 612 NST143G is a polyamide 612 (nylon 6/12) product, which contains a 43% glass fiber reinforced material. It is available in North America.

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 43% наполнитель по весу			
Внешний вид	Натуральный цвет			
Формы	Частицы			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.46	--	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	165	145	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	4.5	--	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	8480	6890	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield, 23°C)	241	207	MPa	ASTM D790
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	110	130	J/m	ASTM D256
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	210	210	°C	ASTM D648
Дополнительная информация				

□□

Tensile Elongation @ Break, ASTM D638, 23°C: 4 to 5 %

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

