

## PrimaFlex® HD 5306

High Density Polyethylene

Plastic Solutions, Inc.

### Описание материалов:

Description: HD 5306 is a copolymer with good processability and excellent balance of ESCR, toughness and stiffness properties.

| Главная Информация |   |
|--------------------|---|
| Характеристики     | Сбалансированная жесткость/прочность<br>Сополимер<br>Хорошая технологичность<br>Хорошая жесткость<br>Хорошая прочность<br>Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) |
| Используется       | Товары для дома<br>Промышленное применение<br>Оборудование для газонов и сада<br>Ведро  |

| Физический   | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Плотность  | 0.953                | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D1505      |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(190°C/2.16 kg)                | 6.7                  | g/10 min          | ASTM D1238      |
| Экологическое сопротивление<br>растрескиванию (100% Igepal, F50) | < 10.0               | hr                | ASTM D1693A     |

| Твердость                     | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра (Shore D) | 63                   |                   | ASTM D2240      |

| Механические                    | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение (Yield) | 28.3                 | MPa               | ASTM D638       |
| Флекторный модуль               | 1070                 | MPa               | ASTM D790       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

