

DINALON® A1S25 G45 H

45% стекловолокно

Polyamide 66

Grupo Repol

Описание материалов:

DINALON® A1S25 G45 H is a Polyamide 66 (Nylon 66) product filled with 45% glass fiber. It is available in Europe. Primary characteristic: heat stabilizer.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 45% наполнитель по весу
Добавка	Стабилизатор тепла
Характеристики	Стабилизация тепла
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Гранулы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.51	g/cm ³	ISO 1183/A
Humidity ¹	< 0.25	%	ISO 15512/B

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	13000	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break)	230	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	2.6	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	9600	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	290	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	13	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	85	kJ/m ²	ISO 179/1eU

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	250	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	> 230	°C	ISO 306/B

NOTE	
1.	Karl-Fischer

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

