

BLUESTAR® 1084

Polybutylene Terephthalate

Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd.

Описание материалов:

PBT resin products include the following: 1072, 1079, 1084, 1090, 1100, 1100 A, 1110, and 1130, which are mainly used in spinning, cable, and film. Use: can be directly used in spinning and the production of color master batch and its modified, enhanced products are widely used in electronics, electrical, instrumentation, automobiles and other industries. Its high viscosity products can be directly used in the production of optical fiber tubes; the product should be dried at 120-140 °C for 2-4 hours

Главная Информация			
Используется	Автомобильные Приложения Электрическое/электронное применение Пленка Применение проводов и кабелей		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.29 to 1.33	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	70 to 85	g/10 min	ISO 1133
Содержание золы	< 0.035	%	ISO 3451-1
Цвет b-Лаборатория охотников	< 6.00		Internal Method
Внутренняя вязкость	0.86	dl/g	ISO 1628-5
Moisture Content	< 0.30	%	ISO 15512
Карбоксил Конечные группы	< 30.0	mol/t	Internal Method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	222 to 226	°C	ISO 11357-3

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

