

Europrene® SOL R C2525

Solution Styrene Butadiene Rubber

Versalis S.p.A.

Описание материалов:

Europrene® SOL R C2525 is a solution polymerized, dry styrene-butadiene random copolymer.

It is produced by continuous polymerization process at the Grangemouth production facility in Scotland, UK.

A non-staining antioxidant is added during the production process.

Key Features

Europrene® SOL R C2525 is the solution grade alternative to Europrene® 1502; thanks to its controlled microstructure and molecular weight distribution exhibits better dimensional stability and compression set behaviour in compounds.

Its low T_g makes it suitable for low RR tyre application.

Main Applications

Carbon Black - based compounds for low rolling resistance tyre treads, mechanical goods, footwear.

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| Добавка | Антиоксидант | | |
| Характеристики | Антиоксидант | | |
| | Хорошая стабильность размеров | | |
| | Случайный сополимер | | |
| Используется | Уплотнение | | |
| | Обувь | | |
| Формы | Тюк | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C) | 52 | MU | ASTM D1646 |
| Скрепленный стирол | 26.0 | % | ASTM D5775 |
| Содержание золы | < 0.2 | wt% | ASTM D5667 |
| Виниловый материал ¹ | 24.0 | wt% | Internal Method |
| Летучее вещество | < 0.75 | wt% | ASTM D5668 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура перехода стекла | -51.0 | °C | Internal Method |

| NOTE | |
|------|-------------------------------|
| 1. | Referred to butadiene portion |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

