

Karina IVORY PVC COMPOUND 105471-35/ 1-Y-IS-SD-LMP

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

HEAVY METAL FREE PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR THIN WALL INSULATION OF AUTOMOTIVE ELECTRICAL WIRES FOR WORKING AT THE TEMPERATURE RANGE OF - 40C TO 105C.

Главная Информация			
Используется	Автомобильные Приложения Электронная изоляция Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Слоновая кость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.31 to 1.37	g/cm ³	IEC 60811-1-3
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-1.63 to 1.37		ME 12
Цвет b	8.71 to 11.7		ME 12
Color L	87.7 to 90.7		ME 12
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	45 to 49		NBR 7456
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 19.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 200	%	ASTM D638
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости ²	> 3.0E+14	ohms-cm	NBR 5403
NOTE			
1.	24 hr		
2.	24 hr		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

