

Sumiliteresin® ECP-294

Ероху; Epoxide

SBHPP

Описание материалов:

Ероху coating powder for electrical components

Application : Ceramic component

Advantage : Humidity resistance, Thermal cycle resistance

| Главная Информация | | | |
|------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Влагостойкий | | |
| Используется | Электрическое/электронное применение Нанесение покрытия | | |
| Номер файла UL | 98667 | | |
| Внешний вид | Черный Синий Зеленый | | |
| Формы | Порошок | | |
| Твердость | Номинальное значение | | |
| Твердость барколя | 88 | | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура перехода стекла | 110 | °C | TMA |
| CLTE-Поток | 3.0E-5 | cm/cm/°C | TMA |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Comparative Tracking Index | | | |
| -- 1 | 225 | V | |
| -- 2 | 275 | V | |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Огнестойкость (0.75 mm, All) | V-0 | | UL 94 |
| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Время отверждения (150°C) | 1.0 | hr | |
| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Сопротивление громкости | | | |
| -- 3 | 1.0E+14 | ohms·cm | |
| 25°C | 1.0E+15 | ohms·cm | |
| Breakdown Voltage (0.300 mm) | 18 | kV/mm | |
| NOTE | | | |

- | | |
|----|--------------------|
| 1. | Black |
| 2. | Blue & Green |
| 3. | After 2hrs boiling |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

