

SILVER® ABS 350C

Acrylonitrile Butadiene Styrene + PVC

Guangdong Silver Age Sci & Tech. Co., Ltd

Описание материалов:

SILVER® ABS/PVC Alloy is mainly applied in house appliance, outlet, connector box, ammeter crust and other injection molding fittings. In addition, the custom-made products should be developed by buyers' requirements in order to meet special usage.

Bromine-free Flame Retardant ABS/PVC

Characteristics:

high impact strength, heat stability, good, excellent processing ability, high flame retardance UL94 V-0/1.6mm

Application:

ammeter crust, outlet, connectors, junction box, household appliance and other injection parts

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Добавка | Огнестойкий | | |
| Характеристики | Бром бесплатно | | |
| | Огнестойкий | | |
| | Хорошая технологичность | | |
| | Хорошая термическая стабильность | | |
| | Высокий поток | | |
| | Высокая ударопрочность | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.19 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) | 4.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ¹ | 44.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении ² (Break) | 30 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль ³ | 2100 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength ⁴ | 66.0 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод удара (площадь) (23°C) | 25.0 | kJ/m ² | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 72.0 | °C | ASTM D648 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Огнестойкость (1.50 mm) | V-0 | UL 94 | |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура обработки (расплава) | 150 to 170 | °C | |
| NOTE | | | |

| | |
|----|------------|
| 1. | 50 mm/min |
| 2. | 50 mm/min |
| 3. | 5.5 mm/min |
| 4. | 5.5 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat