Escorene™ Ultra FL 01418

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

FL 01418 is mainly designed for high speed/low coating extrusion coating, and is a good coextrusion component that can be matched with other polymers. FL 01418 is an excellent heat sealing material with extremely low sealing temperature and high transparency. Good extrusion coating effect can be obtained at 225°C (437 °F) under processing conditions. Processing temperatures above 240°C (464 °F) may cause resin degradation. FL01418 should be put into the extruder after low density polyethylene with similar or higher melt index. The machine should be thoroughly cleaned with low density polyethylene or suitable detergent before stopping.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Содержание винилацетата	18.0	wt%	ExxonMobil Method
Твердость	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	87		ASTM D2240
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Модуль растяжения [1]	39.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении [2] (Break)	> 100	%	ASTM D638
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Викат Температура размягчения	51.0	°C	ASTM D1525

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

Инструкции по экструзии

Excellent results are obtained in extrusion coating at 225°C (437°F) temperature range. Processing temperatures above 240°C (464°F) may cause resin degradation. FL01418 should be fed into the extruder after LDPE of a similar or higher melt index. Machines should always be purged with LDPE or a suitable cleaning compound before shutdown.

NOTE	
1.	5.0 mm/min
2.	500 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat