

## SLOVALEN® PC 52 T 20

20% тальк

Polypropylene

Plastcom

### Описание материалов:

Modified copolymer PP for injection moulding with the content of 20% microground, floated, chemically modified talc. General application - packing material, garden flower-pots, toys, furniture industry, clamps, dowels, hinge, holders, office chairs, covers of chassis, motors, fenders. Increased toughness. Delivered in natural mode and in the full RAL colour scale. Heat stabilization enables the application in environment where it is subject to heat impact like eg. motor area.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк, 20% наполнитель по весу		
Добавка	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Сополимер		
	Хорошая прочность		
	Стабилизация тепла		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Автомобильная крышка под капот		
	Мебель		
	Жилая петля		
	Упаковка		
Используется	Игрушки		
Внешний вид	Доступные цвета		
	Натуральный цвет		
Метод обработки	Литье под давлением		
Идентификатор смолы (ISO 1043)	ПП		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.04	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	5.0	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка			STM 64 0808
Across Flow	1.9	%	
Flow	1.8	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2500	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	25.0	MPa	ISO 527-2

Растяжимое напряжение (Yield)	5.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	2300	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	70.0	MPa	ISO 178
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Ударная прочность			ISO 179
-20°C	2.0	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	5.0	kJ/m <sup>2</sup>	
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179
-20°C	15	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	60	kJ/m <sup>2</sup>	
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	120	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	85.0	°C	ISO 306/B
Температура плавления (DSC)	150	°C	ISO 3146
<b>Иньекция</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура обработки (расплава)	200 to 250	°C	
Температура формы	40.0 to 50.0	°C	
Давление впрыска	70.0 to 120	MPa	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat