

## Axiall PVC 8676

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

General purpose PVC compound with rubber-like properties. Recommended for co-extrusion to rigid PVC.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Общее назначение		
Метод обработки	Козкструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20 to 1.24	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 3 sec)	67		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения <sup>1</sup>	3.72	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	9.10	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	360	%	ASTM D638
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	177	°C	
NOTE			
1.	100% strain		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat