

PRIMATOP PP HOMO 120NA-HF

Polypropylene Homopolymer

Amco Polymers

Описание материалов:

PRIMATOP PP HOMO 120NA-HF is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) material. It is available in North America.

Important attributes of PRIMATOP PP HOMO 120NA-HF are:

Antistatic

Food Contact Acceptable

Good Processability

Good Stiffness

Homopolymer

Typical applications include:

Appliances

Caps/Lids/Closures

Engineering/Industrial Parts

Food Contact Applications

Household Applications

Главная Информация			
Добавка	Антистатический Нуклеативный агент		
Характеристики	Антистатический Приемлемый пищевой контакт Хорошая технологичность Хорошая жесткость Гомополимер Средняя вязкость Ядро		
Используется	Приборы Затворы Товары для дома Тонкостенные детали		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.907	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	115		ASTM D785

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	40.0	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield)	6.5	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ³	1860	МПа	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	32	J/m	ASTM D256

NOTE

- | | |
|----|------------|
| 1. | 50 mm/min |
| 2. | 50 mm/min |
| 3. | 1.3 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat