

Hanwha Total PP RC770

Polypropylene

HANWHA TOTAL PETROCHEMICALS Co., Ltd.

Описание материалов:

RC770 is a random polypropylene for extrusion coating that may easily be applied to container bag coating, woven bag coating, paper bag and woven extrusion lamination.

Главная Информация			
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая Хорошая адгезия Низкая внутренняя усадка Мягкий Случайный сополимер		
Используется	Упаковка Ламинат Сумка Контейнер		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	735	MPa	ASTM D790
Дополнительная информация			
Heat Adhesion Temperature, SAMSUNG TOTAL: 136 °C			
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	200 - 300	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	200 - 300	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	200 - 300	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	200 - 300	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	200 - 300	°C	
Температура адаптера	300 - 320	°C	
Температура матрицы	300 - 320	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

