

## NEOFLON™ EP-521

Ethylene Tetrafluoroethylene Copolymer

DAIKIN AMERICA, INC.

### Описание материалов:

Resin for thin wall wire insulation, small parts, film and tubing.

Главная Информация			
UL YellowCard	E167420-225059		
Используется	Пленка		
	Изоляция		
	Тонкостенные детали		
	Трубка		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.72 to 1.76	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D3159
Массовый расход расплава (MFR) (297°C/5.0 kg)	8.0 to 16	g/10 min	ASTM D3159
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	42.0 to 47.0	MPa	ASTM D3159
Удлинение при растяжении (Break)	420 to 450	%	ASTM D3159
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	260 to 270	°C	ASTM D3159

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat