

BCC Resins DP-11-88

Polyurethane

BCC Products Inc.

Описание материалов:

DP-11-88 is a medium viscosity quick setting easy to use urethane adhesive. This system was specifically designed to bond together the MB2001/MB3000 Model/Tooling Board to create desired dimensions in length, width, and height. DP-11-88 offers a working life of 10 to 12 minutes in 1/4 pound mass, and 20 + minutes in a 1/16 inch film.

Главная Информация			
Характеристики	Bondability Средняя вязкость		
Используется	Клеи Склеивание Моделирующий материал		
Внешний вид	Коричневый		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	0.778	g/cm ³	ASTM D792
--	0.775	g/cm ³	ASTM D1505
Удельный объем	1.27	cm ³ /g	
Gel Time	12.0 to 14.0	min	ASTM D2471
Work Life ¹ (24°C)	10.0 to 12.0	min	
Формовочная усадка-Поток	0.10	%	ASTM D2566
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	62		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	14.9	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1160	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	23.4	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	19.1	MPa	ASTM D695
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	130	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	62.8	°C	ASTM D648
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Компоненты термокомплекта

Part A	Mix Ratio by Weight: 1.0	
Part B	Mix Ratio by Weight: 1.0	
Терморегулирующая вязкость		ASTM D2393
-- ²	3750	cP
-- ³	4500	cP
-- ⁴	3000	cP
Время демолд ⁵ (24°C)	480 to 720	min

NOTE

1.	1/2 lb mass
2.	Mixed
3.	Part B
4.	Part A
5.	Adhesive

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

