

Epoxies, Ect. 20-2621

Polyurethane

Epoxies, Etc.

Описание материалов:

20-2621 is a two component Polyurethane compound designed for applications requiring "water like" clarity. This room temperature curing system provides excellent environmental protection and will not yellow over time.

20-2621 is semi-flexible and will not place excess stress on electronic components. It also has a low viscosity, which facilitates easy flow and penetration into difficult areas.

This product has a convenient one to one mix ratio and is considered DOT non-hazardous.

This product is packaged in the convenient TriggerBond® system.

Features:

Water Clear

Semi-Flexible

Excellent Environmental Resistance

Non-Yellowing

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая гибкость Хороший поток Хорошая устойчивость к погоде Высокая четкость Низкая вязкость	
Используется	Электрическое/электронное применение	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Метод обработки	Инкапсулирование Полировка	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Терморегулирующая вязкость (25°C)	2700	сР
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Грибковое сопротивление	Excellent	
Operating Temperature	-40.0 to 135	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет	Clear/Transparent	
Смешанное соотношение по весу (PBW)		
Part A	1.0	
Part B	1.0	
Смешанное соотношение по объему (PBV)		
Part A	1.0	

Part B	1.0	
Вязкость		
25°C ¹	1.4	Pa·s
25°C ²	7.8	Pa·s
Время отверждения		
85°C	0.66	hr
65°C	1.5	hr
45°C	2.5	hr
25°C	24	hr
Срок службы горшка ³ (25°C)	80	min
Срок годности	3	month

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суше		
Shore D	40	
Shore A	85	
Прочность на растяжение	8.27	MPa
Удлинение при разрыве	60	%
Электрическая прочность	20	kV/mm
Сопrotивление громкости	3.0E+15	ohms-cm

NOTE

1. Part A
2. Part B
3. 100 grams

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat