

## Restramid PA 6 GWT 960 HF

Polyamide 6

Polimarky Spolka Jawna

### Описание материалов:

Restramid PA 6 GWT 960 HF is a Polyamide 6 (Nylon 6) product. It is available in Europe. Primary characteristic: flame retardant.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.16 to 1.19	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3000 to 3500	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress	60.0 to 75.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	10 to 30	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	4.0 to 8.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	213	°C	ISO 306/A120
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0 to 85.0	°C	
Время сушки	5.0	hr	
Температура обработки (расплава)	220 to 250	°C	
Температура формы	75.0 to 90.0	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

