

Naxel PC10

Polycarbonate

Custom Resins Group

Описание материалов:

Un-reinforced general purpose polycarbonate

Retains the high impact resistance and heat resistance of virgin polycarbonate while improving the cost / performance ratio

Suitable for such applications as housings and enclosures, brackets, connectors, etc

Главная Информация			
Характеристики	Высокая термостойкость		
	Высокая ударопрочность		
Используется	Разъемы		
	Общее назначение		
	Корпуса		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.60	%	ASTM D955
Вязкость	9 melt flow		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	58.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	60	%	ASTM D638
Флексорный модуль	2340	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	640	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	129	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

