

## Daelim Po1y® VL0003 Shoe Sole

Ethylene-based Plastomer

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

### Описание материалов:

Daelim Po1y®VL0003 Shoe Sole is a vinyl plastic product. It is available in Europe or Asia Pacific. Daelim Po1y®VL0003 Shoe Sole's application areas include consumer goods and food contact applications.

Features include:

Good processability

Antioxidants

Good tear strength

Wear-resistant

Heat resistance

Главная Информация			
Добавка	Устойчивость к окислению		
Характеристики	Низкая плотность		
	Устойчивость к окислению		
	Обрабатываемость, хорошая		
	Хорошая теплостойкая производительность старения		
	Хорошая прочность на разрыв		
	Хорошая стойкость к стиранию		
	Низкий запах		
Используется	Обувь		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A, Molded	86		ASTM D2240
Shore D, Molded	40		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break, Compression Molded)	30.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, Compression Molded)	800	%	ASTM D638
Флекторный модуль (Compression Molded)	68.6	MPa	ASTM D790
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Tear Strength	73.5	kN/m	ASTM D624
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Викат Температура размягчения	82.0	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	86.0 - 97.0	°C	ASTM D3418
<b>Иньекция</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура обработки (расплава)	90 - 100	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

