

## INTENE® 50 A-AF

Low Cis Polybutadiene Rubber

Versalis S.p.A.

### Описание материалов:

Intene ® 50 A-AF are solution polymerized low cis polybutadienes produced using an alkyl lithium catalyst at the Grangemouth production facility in Scotland, UK.

A food contact approved, non-staining antioxidant as indicated below is added during the production process.

#### Key Features

Low cis BR is the polybutadiene of choice to produce high impact Polystyrene (HIPS).

The solution viscosity typical value of 170 cP is preferred by most users.

Intene® 50 A - TNPP free antioxidant system;

Intene® 50 AF - TNPP and BHT free antioxidant system.

#### Main Applications

Impact improver to be used in polystyrene and ABS manufacturing.

| Главная Информация                          |                            |                   |                 |
|---|----------------------------|-------------------|-----------------|
| Добавка                                     | Антиоксидант               |                   |                 |
| Характеристики                              | Антиоксидант               |                   |                 |
|   | Приемлемый пищевой контакт |                   |                 |
|   | Высокая ударопрочность     |                   |                 |
| Используется                                | Модификация пластмасс      |                   |                 |
| Формы                                       | Тюк                        |                   |                 |
| Физический                                  | Номинальное значение       | Единица измерения | Метод испытания |
| 1,4-cis содержание                          | 38.0                       | wt%               | Internal Method |
| Содержание золы                             | < 0.1                      | wt%               | ASTM D5667      |
| Оценка геля-5% wt/wt в стироле (25°C)       | < 5                        |                   | Internal Method |
| Вязкость раствора-5% wt/wt в стироле (25°C) | 170                        | mPa·s             | Internal Method |
| Летучее вещество                            | < 0.75                     | wt%               | ASTM D5668      |
| Альфа-цвет-5% wt/wt в стироле (25°C)        | 5.00                       |                   | ASTM D1209      |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

